

M 1155

**Latex-, Acronal- und Dispersionsentferner
Innenreiniger für Tankzüge oder Container aus Edelstahl
Reinigungsverstärker für alkalische Reinigungsvorgänge
Alkalischer Tauch- und Ultraschallreiniger für Metalle**

Überarbeitung: 08.05.2023

Seite 1 von 2

Produktbeschreibung

M 1155 ist ein flüssiger, alkalischer Spezialreiniger, der aufgrund seiner speziellen Kombination hochaktiver Reinigungsverstärker eine ausgezeichnete Reinigungskraft besitzt.

M 1155 eignet sich zur Lösung schwierigster Reinigungsaufgaben.

Anwendungsgebiete

1. Manuelle Reinigung

M 1155 ist ein manuelles Reinigungsmittel für frisches und leicht angetrocknetes Latex, Acronal, Plextol, Probiofan, Butofan, Diofan, Poligen, Styrofan, Mowilith und sonstige Polymerdispersionen sowie Kunstharzreste wie z.B. Epoxidharze, Aminoharze, Alkydharze, Acrylharze oder Polyesterharze.

Siehe hierzu unbedingt auch unseren separaten Reinigungsvorschlag Nr. 10 und Nr. 11.

2. Kreislaufreinigung

Entfernung von angetrockneten Latex-, Acronal-, Dispersions- oder Kunstharzrückständen im Kreislaufverfahren über eine geeignete Reinigungsanlage.

Siehe hierzu unbedingt auch unseren separaten Reinigungsvorschlag Nr. 12

3. Reinigungsverstärker

M 1155 kann auch als Reinigungsverstärker für alkalische Reinigungen von langkettigen Fettsäuren, Öladdiven, Dispersionen, Kunstharzen und Leimen in Tankzügen oder Containern aus Edelstahl eingesetzt werden.

Siehe hierzu unbedingt auch unseren separaten Reinigungsvorschlag Nr. 2

4. Maschinelle Reinigung von **nicht** hitzeempfindlichen Polymerdispersionen.

M 1155 eignet sich auch als reiner Hochdruckreiniger:

Siehe hierzu unbedingt auch unsere separaten Reinigungsvorschläge Nr. 20 und Nr. 21.

5. Reinigung von Kunstharzen

M 1155 kann auch alleine oder in Verbindung mit unserem Reinigungsadditiv M 2450 z.B. zur Reinigung von Epoxidharzen verwendet werden.

6. Entfernung von Stammlack

M 1155 bewährt sich auch bei der Einhaltung einer bestimmten Reinigungsmittelfolge zur Entfernung von Stammlack.

7. Reinigung **verstärkter** Kauritleime

(z.B. MUF- oder Silecol-Leime und sonstige problematische Leime)

M 1155 hat sich in der Praxis auch zur Entfernung **verstärkter** Kauritleime bestens bewährt.

Siehe hierzu auch unsere separaten Reinigungsvorschläge Nr. 40 und Nr. 50.

8. Entfernung bestimmter Flockungsverstärker

M 1155 kann zu unserer eigenen Überraschung auch bestimmte Flockungsverstärker erfolgreich entfernen.

9. Tauch- und Ultraschallreiniger

M 1155 dient auch als Tauch- und Ultraschallreiniger für Metalle wie z.B. Edelstahl, Stahl und für Werkstoffe aus Glas oder Keramik.

M 1155 eignet sich auch zur Entfernung von Ölen, Fetten, Kühlschmierstoffen, Ziehfiten, Polierpasten und Pigmentverschmutzungen.

Anwendungsbedingungen

Für oben genannte Anwendungsgebiete empfehlen wir folgende Anwendungsbedingungen einzuhalten:

Zu 1) Konzentration: 100 %, Temperatur: 20 – 30 °C
Kontaktzeit: Je nach Belagsdicke ca. 10 – 20 Minuten

Zu 2) Konzentration: 100 %, Temperatur: 75 – 80 °C
Umlaufzeit: Je nach Belagsdicke ca. 2 – 8 Stunden
Umlaufdruck: Je nach Pumpentype ca. 12 – 25 bar
Umlaufmenge: 30 – 50 ltr./Minute.

Zu 3) Siehe hierzu unbedingt auch unsere separaten Reinigungsvorschläge Nr. 2 und Nr. 3.

M 1155

**Latex-, Acronal- und Dispersionsentferner
Innenreiniger für Tankzüge oder Container aus Edelstahl
Reinigungsverstärker für alkalische Reinigungsvorgänge
Alkalischer Tauch- und Ultraschallreiniger für Metalle**

Überarbeitung: 08.05.2023

Seite 2 von 2

- Zu 4) Dosiermenge von M 1155: 1 – 2 ltr./Minute
Dosierzeit von M 1155: 5 Minuten
Temperatur und Druck des Hochdruckwassers: 80 °C; 50 – 80 bar
- Zu 5) Siehe hierzu unbedingt auch unseren separaten Reinigungsvorschlag Nr. 30
- Zu 6) Siehe hierzu unbedingt auch unseren separaten Reinigungsvorschlag Nr. 33
- Zu 7) Siehe hierzu unbedingt auch unsere separaten Reinigungsvorschläge Nr. 40 und Nr. 50
- Zu 8) Siehe hierzu unbedingt auch unseren separaten Reinigungsvorschlag Nr. 70
- Zu 9) Konzentration: 1 – 10 % (üblicherweise 2 – 3 %)
Temperatur: 50 – 80 °C (je nach Werkstoff und Aufgabenstellung)
Kontaktzeit: 1 – 10 Minuten (Je nach Verfahren und Aufgabenstellung)

Materialverträglichkeit

- a) *gegenüber Edelstrahl und Stahl:*
Bei Einhaltung obiger Anwendungsvorschrift werden Werkstoffe aus Edelstahl und Stahl von der **M 1155**-Anwendungslösung nicht angegriffen.
- b) *gegenüber Buntmetallen:*
Bei glänzenden Buntmetallen muss vor Reinigungsbeginn die Tauglichkeit der **M 1155**-Anwendungslösung an einem wertlosen Werkstück des betreffenden Werkstoffes überprüft werden.
- c) *gegenüber Aluminium, Magnesium und deren Legierungen:*
M 1155 ist auch bei Einhaltung unserer obigen Anwendungsbedingungen für die Reinigung von Oberflächen aus Aluminium, Magnesium und deren Legierungen nur bedingt, bzw. **nicht geeignet**.
- d) *gegenüber lackierten Oberflächen:*
M 1155 ist auch bei Einhaltung obiger Anwendungsbedingungen für die Reinigung lackierter Oberflächen **völlig ungeeignet**, da **M 1155** Lacke angreift, bzw. auflöst.

Inhaltsstoffe

Kaliumhydroxid, Reinigungsverstärker, Solubilisierungsmittel, Alkohole und biologisch sehr gut abbaubare Tenside.

Vorsicht! M 1155 enthält Kaliumhydroxid (> 5 %)!

Gefahrensymbol: C „ätzend“!

Gefahrenhinweise

- R 34 Verursacht Verätzungen
R63 Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen

Sicherheitsratschläge

- S 24 Berührung mit der Haut vermeiden.
S 25 Berührung mit den Augen vermeiden
S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort bei gespreizten Lidern gründlich mit viel Wasser mindestens 5 Minuten abspülen und Arzt konsultieren.
S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Wir beraten Sie gemäß dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Rechtliche Verbindlichkeiten bezüglich Eigenschaften und Einsatzzwecke unserer Produkte können aus obigen Angaben nicht hergeleitet bzw. zugesichert werden.